

مونة إيوكسية لاصقة عالية الكفاءة من ثلاثة مركبات.

وصف المنتج

نوفو جرات إي بي هو مونة إيوكسية من ثلاثة مركبات عالية الكفاءة وخالية من المذيبات وذات مقاومة عالية للانضغاط، وذات قوة عالية في تثبيت الأشاير لتثبيت الماكينات والتي تتعرض لقوة اهتزازات .

نوفو جرات إي بي مطابق للمواصفات العالمية

BS EN 1504-3 GLASSES R 4 and BS EN 1504 -6

مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق.
- ذو قوة التصاق عالية.
- ذو كفاءة عالية في تثبيت الأشاير والمسامير والماكينات المعرضة للاهتزازات .
- ذو مقاومة عالية للكيمويات والمواد البترولية.
- ذو كفاءة عالية للبري والاحتكاك.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	رمادي
الكثافة (أ +ب +سي)	2,0 ± 0,2 جم/سم ³
نسبة المواد الصلبة بالوزن	100 %
نسبة الخاط	1,7 : أ : 1 : ب : 11 سي
زمن التشغيل	30 - 45 دقيقة
درجة حرارة التطبيق	(15 - 35) م°
زمن التصلب النهائي	7 أيام
الصلاحية	12 اشهر في ظروف تخزين مناسبة
قوة الانضغاط	85 - 90 نيوتن / مم ²
قوة الشد	75 نيوتن / مم ²

مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو جرات إي بي** كمادة لاصقة ومثبتة لزرع الأشاير ولتثبيت الماكينات الكمرات والمعدات المعرضة للاهتزازات، وأيضا تستخدم لعمل أرضيات إيوكسية ذات قوة انضغاط عالية ، ومقاومة للكيمويات، وعمل قواعد للمعدات الثقيلة والتربينات .

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح أو مكان زرع الأشاير نظيفا وخاليا من الأتربة والزيوت، والشحوم، والأجزاء المفككة، وأن يكون جاف .
- يتم دهان السطح أو مكان زرع الأشاير برايمر إيوكسي مثل **نوفو برايم ١٥٠ إل في** في إذا لزم الأمر
- يتم إضافة المركب **ب** إلي المركب **أ** والتقليب الجيد، وذلك باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة ٣٠٠ لفة / دقيقة .
- يتم إضافة المركب **سي** تدريجيا مع التقليب الجيد حتي الحصول علي مونة متجانسة مع مراعاة عدم الارتفاع الكبير في درجة الحرارة نتيجة التقليب الزائد
- يتم صب المنتج في المكان المراد زرع الأشاير فيه، ثم غرز الأشاير والتأكد من عدم وجود فراغات .
- يتم صب المنتج وفرده بواسطة مساحة خاصة بذلك في حالة عمل أرضيات وقواعد أسفل المعدات .
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة باستخدام منتج **نوفو سول تي 09** .

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن اشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٢٧) م°

العبوات

مجموعة (أ+ب+سي) = ٦ & ١٠ كجم

متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب ارتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بالماء بوفرة ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام او التدخين أثناء العمل.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

