

## دهان إيبوكسي شفاف تحضيرى منخفض اللزوجة (برايمر) لمعالجة وتقوية الأسطح الخرسانية .

### وصف المنتج

**نوفو برايم ١٥٠ إل في** برايمر إيبوكسي شفاف يستخدم كدهان تحضيرى منخفض اللزوجة للأسطح الخرسانية . يتكون من مركبين لتقوية ، وسد مسام السطح قبل تطبيق الدهان النهائي.

### مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق.
- ذو قوة التصاق عالية.
- ذو معدل تغطية كبير.
- ذو لزوجة منخفضة ؛ مما يسهل عملية تغلغله داخل المسام الخرسانية .
- ذو مقاومة عالية للكيمياويات والمواد البترولية .
- ذو كفاءة عالية في ترميم وتقوية ، وسد مسام الأرضيات الخرسانية .
- يساعد في تقوية إلتصاق الدهان النهائي بالسطح .
- ذو كفاءة عالية للبري والاحتكاك.
- مضاد للنمو البكتيري.

### الخواص الفنية عند 25 م°

الوصف	النتيجة
اللون	شفاف
الكثافة ( أ + ب )	0,03 ± 0,95 جم/سم <sup>3</sup>
نسبة المواد الصلبة بالوزن	2 ± 35 %
نسبة الخلط	أ : ب = 3 : 1
زمن التشغيل	2 ساعة
درجة حرارة التطبيق	( 15 - 35 ) م°
زمن التصلب النهائي	7 أيام
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة
معدل الاستهلاك	7 - 10 م <sup>2</sup> /كجم / ( حسب حالة السطح )

### مجال الاستخدام

يستخدم **منتج نوفو برايم ١٥٠ إل في** كدهان (برايمر) تحضيرى علي الأسطح الخرسانية ، حيث يقوي و يسد مسام السطح مما يساعد في زيادة قوة إلتصاق الدهان النهائي علي السطح.

### طريقة الاستخدام

- يجب يكون السطح نظيف وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم ، والأجزاء المفككة ، وأن يكون جاف .
- يتم ترميم الفجوات والشروخ البسيطة وتسوية السطح باستخدام **نوفو بوتى إي بي**
- يتم إضافة المركب ب إلي المركب أ والتقليب الجيد باستخدام خلاط نو لفات بطيئة 300 لفة / دقيقة .
- يتم تطبيق المنتج باستخدام الفرشاة أو الرولة أو بالرش
- يمكن ان يخفف **نوفو برايم ١٥٠ إل في** باستخدام **نوفو سول 13** بنسبة لا تزيد عن ٥ %
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة باستخدام منتج **نوفو سول تي 09** .

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٢٧ ) م°

### العبوات

- مجموعة ( أ + ب ) = ١ ، ٢ ، ٥ ، ٤ كجم
- ( أو حسب طلب العميل )

### متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من المياه ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

### NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

