

برايمر سريع الجفاف مقاوم لصدأ الحديد بأساس الزنك فوسفات.

وصف المنتج

نوفو برايم زد بي ١ برايمر مانع للصدأ سريع الجفاف وذو كفاءة عالية في حماية المنشآت الحديدية، وحديد التسليح ضد الصدأ ، يتكون من سينتيك ريزن والزنك فوسفات ومواد أخرى منتقاة تحسن من قوة الالتصاق بالسطح وحماية المنشأة

مميزات المنتج

نوفو برايم زد بي ١

- سهل التشغيل ويعطي قواما متجانسا بمجرد التقليب اليدوي.
- سريع الجفاف
- تماسك ممتاز مع حديد التسليح والخرسانة .
- يتميز بقوة عالية لمنع الصدأ .
- مقاومة ممتازة ضد الماء ، والعوامل الجوية والاحتكاك .

مجال الاستخدام

نوفو برايم زد بي ١ يستخدم كطبقة حماية ضد صدأ الحديد ، ويستخدم كبرايمر للحديد، وللمنشآت المعدنية ضد تكون الصدأ، وكبطانة للأسطح المعدنية قبل تطبيق الدهان النهائي .

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	رمادي، (ألون أخري حسب طلب العميل)
الكثافة	1,50 ± 0,05 جم /سم ³
اللزوجة	25 ± 5 بواز
اللمعان	مط
نسبة المواد بالوزن	الصلبة (70 ± 2) %
نسبة المواد الصلبة بالحجم	(48 ± 2) %
الجفاف الابتدائي	20 دقيقة
الجفاف النهائي	2 ساعة
المخفف	نوفو سول إكس 2
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح جافا ونظيفا ، وخاليا من الزيوت والشحوم والأتربة والأجزاء المفككة التي تؤثر علي الالتصاق المنتج علي السطح .
- يتم صنفرة السطح جيدا ثم نظافة السطح
- يتم تقليب العبوة جيدا قبل الاستعمال.
- يتم ضبط القوام ليناسب أداة وطريقة التطبيق، وذلك باستخدام التتر **نوفو سول إكس ٢** بنسبة ٥ - ١٥ % (حسب طريقة التطبيق).
- يتم دهان وجه أو أكثر من المنتج بإستعمال الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش المناسب .
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة بعد الانتهاء من التطبيق بإستعمال **نوفو سول تي ٩**.

معدل الاستهلاك

٤ - ٥ م^٢ / كجم / ٧٥ ميكرون جاف
(حسب حالة السطح)

التخزين

يخزن المنتج تحت غطاء بعيد عن درجات الحرارة القصوي وفي العبوات الأصلية المغلقة جيدا في درجات حرارة (١٠ - ٢٧ م°)

العبوات

علبة ١ كجم
جالون ٤ كجم
بستلة ٢٠ كجم (أو حسب طلب العميل).

احتياطات الأمان

- يجب أن يتم العمل في مكان جيد التهوية .
- تستعمل القفازات والملابس والنظارات الواقية أثناء الاستعمال.
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل .
- في حاله تلوث العين أو الجلد تغسل مباشرة بالماء والصابون.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

