

برايمر سريع الجفاف مقاوم لصدأ الحديد بأساس الزنك.

وصف المنتج

نوفو برايم زد آر ١ برايمر مانع للصدأ سريع الجفاف وذو كفاءة عالية في حماية المنشآت الحديدية وحديد التسليح ضد الصدأ ، يتكون من سينثيتيك ريزن والزنك ومواد أخرى منتقاة تحسن من قوة الالتصاق بالسطح وحماية المنشأة

مميزات المنتج

نوفو برايم زد آر ١

- سهل التشغيل ويعطي قواما متجانسا بمجرد التقليب اليدوي.
- سريع الجفاف
- تماسك ممتاز مع حديد التسليح والخرسانة .
- يتميز بقوة عالية لمنع الصدأ .
- مقاومة ممتازة ضد الماء ، والعوامل الجوية والاحتكاك.

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح جافا ونظيفا ، وخاليا من الزيوت والشحوم والأتربة والأجزاء المفككة التي تؤثر علي التصاق المنتج علي السطح .
- يتم سنفرة السطح جيدا ثم نظافة السطح
- يتم تقليب العبوة جيدا قبل الاستعمال.
- يتم ضبط القوام ليناسب أداة وطريقة التطبيق ، وذلك باستخدام النثر **نوفو سول إكس ٢** بنسبة ٥ - ١٥ % (حسب طريقة التطبيق) .
- يتم دهان وجه أو أكثر من المنتج بإستعمال الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش المناسب .
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة بعد الانتهاء من التطبيق بإستعمال **نوفو سول تي ٩** .

معدل الاستهلاك

٣ - ٤ م^٢ / كجم / ٧٥ ميكرون - جاف (حسب حالة السطح)

التخزين

يخزن المنتج تحت غطاء بعيد عن درجات الحرارة القصوي وفي العبوات الأصلية المغلقة جيدا في درجات حرارة (١٠ - ٢٧ م°)

العبوات

علبة ١ كجم
جالون ٤ كجم
بستلة ٢٠ كجم (أو حسب طلب العميل).

احتياطات الأمان

- يجب أن يتم العمل في مكان جيد التهوية .
- تستعمل القفازات والملابس والنظارات الواقية أثناء الاستعمال.
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل .
- في حاله تلوث الأعين أو الجلد تغسل مباشرة بالماء والصابون.

مجال الاستخدام

نوفو برايم زد آر ١ يستخدم كطبقة حماية ضد صدأ الحديد، ويستخدم كبرايمر للحديد ، وللمنشآت المعدنية ضد تكون الصدأ وكبطانة للأسطح المعدنية قبل تطبيق الدهان النهائي .

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	رمادي
الكثافة	1,75 ± 0,05 جم / سم ³
اللزوجة	80 ± 5 كريس (تقريبا)
اللمعان	مط
نسبة المواد الصلبة بالوزن	(73 ± 2) %
نسبة المواد الصلبة بالحجم	(45 ± 2) %
الجفاف الابتدائي	20 دقيقة
الجفاف النهائي	2 ساعة
المخفف	نوفو سول إكس 2
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

