

برايمر إيبوكسي أساس الزنك مقاوم لصدأ الحديد.

وصف المنتج

نوفو برايم زد آر ٢٠٠ برايمر إيبوكسي من مركبين أساس الزنك ، سريع الجفاف مقاوم للصدأ وذو كفاءة عالية في حماية المنشآت الحديدية وحديد التسليح ضد الصدأ .

مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق.
- تماسك ممتاز مع حديد التسليح والخرسانة .
- يتميز بقوة عالية لمنع الصدأ .
- مقاومة ممتازة ضد الماء ، والعوامل الجوية ، والاحتكاك .

مجال الاستعمال

يستخدم **نوفو برايم زد آر ٢٠٠** كدهان حماية ضد صدأ الحديد، ويستخدم كبرايمر للحديد من دهانات الحماية للمنشآت المعدنية.

طريقة الاستخدام

- يجب أن تكون الأرضية نظيفة وخالية من الأتربة والزيوت والشحوم والأجزاء المفككة ، وأن يكون السطح جافاً.
- يتم صنفرة و ترميل السطح بالمواصفة **575-Sa2 -1/2**
- يتم إضافة المركب **ب** إلى المركب **أ** والتقليب الجيد باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة ٣٠٠ لفة / دقيقة حتي يتم الحصول علي وسط متجانس .
- يتم تطبيق المنتج بعد الخلط باستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش باستخدام مسدس الرش المناسب .
- يستخدم المخفف **نوفو سول ١٣** أو **نوفو سول إكس ٢** بنسبة ٥ - ٢٠ %

الخواص الفنية عند ٢٥°م

| النتيجة | الوصف |
|---|---------------------------|
| رمادي | اللون |
| ١,٨٥ ± ٠,٠٣ جم/سم ^٣ | الكثافة (أ + ب) |
| نصف لامع | درجة اللمعان |
| ٧٥ ± ٢ % | نسبة المواد الصلبة بالوزن |
| ٥٤ ± ٢ % | نسبة المواد الصلبة بالحجم |
| ١٧ : ١ ب | نسبة الخلط |
| ٢ ساعات | زمن التشغيل |
| ١٥ - ٣٥) م° | درجة حرارة التطبيق |
| (٢ - ٢,٥) ساعة | زمن الدهان بين طبقات |
| ٧ أيام | الدهان |
| ١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة | زمن التصلب النهائي |
| ٤ - ٥ م ^٢ /كجم / ٥٠ ميكرون جاف | الصلاحية |
| | معدل الاستهلاك |

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٢٧) م°

العبوات

- مجموعة (أ + ب) = ١ ، ٥ كجم
- (أو حسب طلب العميل)

متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

