

طلاء بيتوميني يحتوي علي مذيب لحماية وعزل المنشآت.

وصف المنتج

نوفو برووف إس بي ٢٠ مركب بيتوميني يحتوي علي مذيبيات ، متوسط القوام مطابق للمواصفات القياسية العالمية كمادة عازلة للإنشاءات .

مميزات المنتج

- سهل التطبيق (بدون تسخين)
- سريع الجفاف
- ذو قوة عزل عالية للرطوبة وبخار الماء
- ذو قوة إلتصاق عالية علي الأسطح الخرسانية والمعدنية.
- مقاوم للكيميائيات والأملاح والكلوريدات الموجودة بالماء.
- مقاوم للصدأ للمنشآت المعدنية.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف النتيجة

الوصف	النتيجة
اللون	سائل أسود
كثافة المخلوط	١,٣ ± ٠,٠٥
نسبة المواد الصلبة	٦٧ ± ٣ %
وقت الجفاف	ساعة واحدة
الوقت بين الوجهين	٣ - ٤ ساعات
معدل الاستهلاك	٤ - ٦ م ^٢ / كجم (حسب حالة السطح وأداة التطبيق)
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

مجال الاستخدام

يستخدم منتج نوفو برووف إس بي ٢٠

- كدهان لعزل البدرومات والأسقف وقواعد المباني ودورات المياه ضد تسرب الرطوبة والمياه .
- كدهان عازل لخزانات المياه الأرضية والعلوية
- كدهان عازل لمواسير الصرف الصحي وغيرها

طريقة الاستخدام

يجب أن يكون السطح نظيف وخالي من الأتربة والأجزاء المفككة وخالي من أي مواد تعيق إلتصاق المنتج بالسطح المراد عزله.

يتم تقليب **نوفو برووف إس بي ٢٠** جيدا قبل الاستعمال مباشرة.

يتم دهان وجه من **نوفو برووف إس بي ٢٠** باستخدام الفرشاه أو مسدس الرش الخاص لذلك ، ثم يترك ليجف ، ثم يتم تطبيق وجه أو أكثر **نوفو برووف إس بي ٢٠** حسب الحاجة مع مراعاة جفاف الطبقة الأولى قبل تطبيق الطبقة التالية.

في حالة الأسطح الخرسانية الجافة والمسامية ينصح بدهان طبقة من **نوفو برووف إس بي ٢٠** المخفف باستخدام **نوفو**

سول إم ٠٨ (٤ : ١)

يستخدم **نوفوسول إم ٠٨** للتخفيف بنسبة ٥ - ١٠ % عند الحاجة .

يستخدم **نوفوسول إم ٠٩** لنظافة وأدوات التشغيل

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م° .

العبوات

- بستلة ٢٠ كجم
- برميل ٢٠٠، ٢٥٠ كجم

احتياطات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية.
- في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء ويتم إستشارة الطبيب المختص.
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

