

## معجون إيبوكسي عالي الكفاءة لتسوية وترميم الأسطح.

### وصف المنتج

**نوفو بوتوي إي بي** معجون إيبوكسي ، يتكون من ثلاثة مركبات عالي الكفاءة لتسوية الأسطح الخرسانية ، والخشبية ، والحديدية قبل تطبيق الدهان .

### مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق .
- ذو قوة التصاق عالية.
- ذو قوة ربط قوية.
- يعطي ملمس ناعم للأسطح.
- ذو كفاءة عالية في ترميم الشروخ والتشميلات في الأسطح المختلفة ، وفي تثبيت الأشاير والمسامير .
- ذو مقاومة عالية للكيمياويات والمواد البترولية .
- ذو كفاءة عالية للبري والاحتكاك.
- مضاد للنمو البكتيري .

### طريقة الاستخدام

- يجب يكون السطح نظيف ، وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم ، والأجزاء المفككة ، وأن يكون السطح جاف
- يتم إضافة المركب **ب** إلي المركب **أ** والتقليب الجيد باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة ٣٠٠ لفة / دقيقة .
- يتم إضافة المركب **سي** علي المخلوط تدريجيا والتقليب الجيد حتى يتم التأكد من الحصول علي وسط متجانس بالقوام المطلوب (يتم التحكم في القوام المطلوب حسب الكمية المضافة من مركب **سي**).
- يتم تطبيق المنتج بسكينة المعجون المناسبة .
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة باستخدام **منتج نوفو سول تي ٠٩** .

### التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من ( ١٠ - ٢٧ ) م°

### العبوات

مجموعة ( أ + ب + سي ) = ٥ كجم

### متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

### الخواص الفنية عند 25 م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض وألوان أخري
الكثافة ( أ + ب + سي )	1,85 ± 0,05 جم/سم <sup>3</sup>
نسبة المواد الصلبة بالوزن	100 %
نسبة الخلط	4 : 1 ب : 5 سي
زمن التشغيل	30 - 45 دقيقة
درجة حرارة التطبيق	( 15 - 35 ) م°
زمن التصلب النهائي	7 أيام
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة
معدل الاستهلاك	1 - 2 كجم / م <sup>2</sup> (حسب حالة السطح)

### مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو بوتوي إي بي** كمعجون إيبوكسي لتنعيم وتسوية الأسطح ، كما تستخدم كمادة عالية الكفاءة لترميم الشروخ والتشميلات.

### NOVOCHEM S.AE

#### المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

#### Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6<sup>th</sup> of October City - 3<sup>rd</sup> Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

