

دهان إيبوكسي تحضيرى (برايمر) ذات قوة التصاق عالية لمعالجة وتقوية الأسطح الخرسانية ولحق وترميم شروخ الخرسانة.

وصف المنتج

نوفو سوبر برايم برايمر إيبوكسي خالي من المذيبات كدهان تحضيرى للأسطح الخرسانية ، يتكون من مركبين لتقوية ، وسد مسام السطح قبل تطبيق الدهان النهائي ، كما يستخدم في حقن وترميم شروخ الخرسانة.

مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق.
- ذو قوة التصاق عالية.
- ذو معدل تغطية كبير.
- ذو مقاومة عالية للكيمويات والمواد البترولية .
- ذو كفاءة عالية في ترميم وتقوية وسد مسام الأرضيات الخرسانية .
- يساعد في تقوية التصاق الدهان النهائي بالسطح .
- ذو كفاءة عالية للبري والاحتكاك.
- مضاد للنمو البكتيري.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	شفاف
الكثافة (أ + ب)	١,٠٨ ± ٠,٠٣ جم/سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالوزن	١٠٠ %
نسبة الخلط	٢ : أ ب
زمن التشغيل	٣٠ - ٤٥ دقيقة
زمن التصلب النهائي	٧ أيام
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة
معدل الاستهلاك	٥ - ٧ م ^٢ /كجم (حسب حالة السطح)

مجال الاستخدام

يستخدم **منتج سوبر برايم**

- كدهان (برايمر) تحضيرى علي الأسطح الخرسانية ، حيث يقوي و يسد مسام السطح ،مما يساعد في زيادة قوة التصاق الدهان النهائي علي السطح.
- كما يستخدم في حقن وترميم شروخ الخرسانة، وايضا يمكن أن يخلط بالسيلكا والرمل لعمل مونة إيبوكسية .

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيفا ، وخاليا من الأتربة والزيوت والشحوم ، والأجزاء المفككة ، وأن يكون جافا.
- يتم معالجة وتسوية السطح باستخدام معجون الايبوكسي **نوفو بوتى إي بي**
- يتم إضافة المركب ب إلي المركب أ والتقليب الجيد باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة ٣٠٠ لفة / دقيقة .
- يتم تطبيق المنتج باستخدام الفرشاة أو الرولة أو بالرش
- يمكن أن يخفف **نوفو سوبر برايم** باستخدام **نوفو سول ١٣** بنسبة لا تزيد عن ٣ %
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة باستخدام منتج **نوفو سول تي ٠٩** .

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م°

العبوات

مجموعة (أ + ب) = ٢,٥ & ٥ كجم

متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من المياه ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

