

مركب أسمنتي عالي الجودة للصق السيراميك والبلاط.

وصف المنتج

نوفو تايل يو دبليو مركب أسمنتي عالي الجودة جاهز للاستعمال كلاسق للسيراميك والبلاط يتكون من الأسمنت والسليكا بدرجات منتقاة ، ومعالج بمواد كيميائية فائقة الجودة. طبقا للمواصفات العالمية EN - 12004 وطبقا C2TE

مميزات المنتج

يتميز **نوفو تايل يو دبليو** بالخصائص التالية :

- جاهز للاستعمال.
- وسهل التطبيق.
- ويوفر في الوقت .
- ذو قوة التصاق عالية .
- يصل إلى مرحلة الشك بشكل بطيء مما يعطي فرصة لتعديل وضع السيراميك وأيضا يعطي فرصة لفرد مساحات كبيرة .

مجالات الاستخدام

يستخدم **نوفو تايل يو دبليو** كمادة لاصقة للسيراميك والبلاط والقيشاني والمازيكو لحوائط ، وأرضيات المباني، والمستشفيات، والمكاتب وحمامات السباحة وغيرها.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض ورمادي
الكثافة	1,9 ± 0,1 جم / سم ^٣
معدل الاستهلاك	٣ - ٤ كجم / م ^٢ حسب حالة السطح .
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة
قوة الالتصاق	١ - ١,٥ نيوتن / مم ^٢ بعد (٢٨ يوم)

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيفا ، وخاليا من الشحوم ، والزيوت ، ويتم إزالة الأجزاء الضعيفة .
- يتم ترطيب السطح بالماء النظيف قبل عملية التطبيق بعشرة دقائق .
- يتم وضع ٤-٥ لتر ماء في إناء نظيف ، ثم يتم إضافة محتويات الشيكارة ٢٥ كجم تدريجيا مع التقليب المستمر بإستعمال الشنيور المعد لذلك حتي الحصول علي قوام مونة مناسبة ومتجانسة.
- تترك المونة لمدة ٥ دقائق ثم تقلب مرة أخرى بالشنيور لمدة ٣-٥ دقائق لتصحيح المونة جاهزة للاستعمال .
- يتم فرد المونة علي السطح الخرساني ، ثم يتم تمشيطها في إتجاهين متعامدين بإستعمال البروة المسننة الخاصة بذلك.
- يتم وضع السيراميك أو البلاط واحد بواحدة مع مراعاة الضغط وضبط مستوي كل بلاطة برفق .
- يتم إزالة الزوائد والفواصل من المنتج بعد الانتهاء من التطبيق مباشرة بإستعمال قفظة مبللة بالماء.

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا الرطوبة و عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٣٠) م°

العبوات

شيكارة من البلاستيك المقوي ٢٥ كجم

متطلبات الأمان

- المنتج آمن وغير سام
- يجب عند التطبيق إرتداء أدوات السلامة من قفازات ونظارات.
- عند إتصاق المنتج بالجلد يتم إزالته بالماء والصابون.
- عند دخول أي جزء من المنتج بالعين يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء النظيف ثم يتم استشارة الطبيب.



NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem



14001 - 2015
9001 - 2013
8001 - 2018

