

مركب إيبوكسي عالي الكفاءة كلاسق للسيراميك وملئ الفواصل بين السيراميك.

وصف المنتج

نوفو تايل بي مركب إيبوكسي ، يتكون من ثلاثة مركبات عالي الكفاءة للصق السيراميك وملئ الفواصل بين السيراميك .

مميزات المنتج

- سهل وسريع التطبيق .
- ذو قوة التصاق عالية .
- ذو قوة ربط قوية.
- يعطي ملمس ناعم للأسطح.
- ذو كفاءة عالية في ترميم الشروخ والتتميلات في الأسطح المختلفة ، وفي ملء الفواصل بين السيراميك .
- ذو مقاومة عالية للكيمائيات والمواد البترولية .
- ذو مقاومة عالية للأملاح والقلويات.
- ذو كفاءة عالية للبري والاحتكاك.
- مضاد للنمو البكتيري .

طريقة الاستخدام

- يجب يكون السطح نظيف ، وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم ، والأجزاء المفككة ، وأن يكون السطح جافا.
- يتم إضافة المركب **ب** إلى المركب **أ** والتقليب الجيد باستخدام خلاط ذو لفات بطيئة 300 لفة / دقيقة .
- يتم إضافة المركب سي علي المخلوط تدريجيا والتقليب الجيد حتى يتم التأكد من الحصول علي وسط متجانس.
- يتم تطبيق المنتج بسكينة المعجون المناسبة .
- في حالة الاستخدام كاجروات كملئ الفواصل بين السيراميك يتم لصق الجوانب بالاصق المناسب لتقادي تلوث الأرضية بالمنتج حيث يتم نزعها بعد الانتهاء من العمل مباشرة
- يتم تنظيف أدوات التطبيق مباشرة باستخدام **منتج نوفو سول تي 09** .

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ - ٢٧) °م

العبوات

مجموعة (أ + ب + سي) = ٦ ، ١٢ كجم

متطلبات الأمان

- يجب العمل في مكان جيد التهوية.
- يجب إرتداء وسائل السلامة من قفازات ونظارات واقية ، في حالة تلوث العين بالمنتج يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء ، ويتم إستشارة الطبيب المختص .
- لا يسمح بتناول الطعام أو التدخين أثناء العمل.

الخواص الفنية عند 25 °م

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض وألوان أخري
الكثافة (أ + ب + سي)	1,95 ± 0,05 جم/سم ³
نسبة المواد الصلبة بالوزن	100 %
نسبة الخلط	2,07 أ : 1 ب : 7,27 سي
زمن التشغيل	30- 45 دقيقة
درجة حرارة التطبيق	(15 - 35) °م
زمن التصلب النهائي	7 أيام
الصلاحية	12 شهر في ظروف تخزين مناسبة
معدل الاستهلاك	1- 2 كجم / م ² (حسب حالة السطح)

مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو تايل بي** كمعجون إيبوكسي لاصق للسيراميك وملئ الفواصل في أرضيات المكاتب والمخازن والمستشفيات والمطابخ وحمامات السباحة وغيرها .

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع

مصر - الجيزة - مدينة السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - بلوك 91,102,103

Headquarters and Factory

Egypt - Giza - 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33

Fax: (+202) 369 182 32

www.novochem.net

info@novochem.net

Novochem

